

# SPARK

Version: 03/26



## TECHNISCHES MERKBLATT SPARK Pocket

**Artikelnr.**  
verschiedene

**Bezeichnung DE**  
SPARK Pocket  
Sprühlack 200ml

plusieurs

**Désignation FR**  
SPARK Pocket  
Peinture aérosol 200ml

various

**Designation EN**  
SPARK Pocket  
Spray paint 200ml

### ANWENDUNG:



- Moderne glänzende Spraydosen
- Für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und verschiedensten Untergründe
- Für innen und außen

### PRODUKTVORTEILE:



Staubtrocken  
in 15 Minuten



Enorme  
Haftung



Hohe Deckkraft  
Hohe Ergiebigkeit



Kein Vergilben

- Hochwertiger Acryllack in verschiedenen glänzenden Farbtönen
- Hohes Deckvermögen, sehr guter Verlauf
- schnelle Trocknung
- Witterungsbeständig, UV-beständig
- Flexibilität
- Kein Vergilben
- Schützend
- Kratzfest
- Abriebfest

### UNTERGRUND:



- Metall, Holz, Stein, Glas, Beton, Keramik, Karton und Hartkunststoff
- Kunststoffe vorgängig mit einer Spezialgrundierung vorbehandeln

Haftung und Verträglichkeit zuvor an einer unauffälligen Stelle prüfen.

**RODARO GmbH**  
Erlistrasse 3  
CH-6403 Küssnacht

T +41 41 390 14 53  
E info@rodaro.ch  
www.rodaro.ch

**RODARO Germany GmbH**  
Marie-Curie-Strasse 2  
D-79618 Rheinfelden  
Sitz: Talstrasse 17, D-74223 Flein

T +49 7626 7479025  
E info@rodaro.com  
www.rodaro.com

# SPARK

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

### Vorbehandlung:



- Der Untergrund reinigen und entfetten.
- Staub, Rost und Fett vollständig entfernen, allenfalls anschleifen und Untergrund trocknen lassen.
- Lose, abblätternde und spröde Altanstriche entfernen.
- Unbehandelter Kunststoff mit einer Spezialgrundierung anwenden.

### Sprühauftrag:



- Dose 2 Minuten lang kräftig schütteln. Probesprühen (z.B. auf Karton)
- Mehrere dünne Kreuzgänge aus einem Abstand von 15 cm auftragen.

### Trockenzeiten:



- Staubtrocken: nach ca. 15 Min.
- Zwischenablüftung: nach ca. 20 Min.
- Durchgetrocknet: nach 24 - 48 Std.

### Weiterverarbeitung:




- Zu jedem Zeitpunkt mit sich selber überlackierbar.
- Bei Bedarf kann das Farbspray nach 15 min mit einem Klarlack überlackiert werden.

### Arbeitsende:



- Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und das Ventil leer sprühen, damit die Farbe nicht in der Düse eintrocknet.

### Ergiebigkeit:



- 200 ml decken ca. 1m<sup>2</sup> ab (1 Sprühgang)
- abhängig von Untergrund, Farbton und Schichtdickenauftrag

## TECHNISCHE DATEN:

Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben und entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Sie dienen der Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Sie sichern keine bestimmten Produkteigenschaften oder die Eignung für einen bestimmten Zweck zu. Anwendung und Verarbeitung erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vorabversuche sind erforderlich.

Beachten Sie die Warnhinweise auf den Produktetiketten. Eventuell bestehende Schutzrechte sind zu beachten.