

FICHE TECHNIQUE Universal Primer



Artikelnr.

1088
1095
1043

Bezeichnung D

Universal Primer, weiss
Universal Primer, grau
Universal Primer, schwarz

Bezeichnung FR

Primer universel, blanc
Primer universel, gris
Primer universel, noir

Bezeichnung EN

Universal Primer white
Universal Primer grey
Universal Primer, black

APPLICATION :



- Primaire universel pour l'intérieur et l'extérieur.
- Peut être utilisé comme primaire d'adhérence, apprêt garnissant et primaire anticorrosion.

AVANTAGES :



Sec à la
manipulation en



Excellente
adhérence




Bon pouvoir
couvrant



Pulvérisation
réglable

- Excellente adhérence
- Protection anticorrosion et effet garnissant en un seul produit
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Bon pouvoir couvrant et séchage rapide
- Application « mouillé sur mouillé » possible
- Soudable
- Recouvrable avec toutes les peintures de finition solvantées ou à base d'eau, 1K et 2K, disponibles dans le commerce
- Application professionnelle grâce à la buse de pulvérisation réglable

SUPPORTS :



- Fer, acier, acier galvanisé, aluminium
- PRV (plastique renforcé de fibres de verre)
- Anciennes peintures durcies
- Supports polyester
- Plastiques ou anciennes couches de peinture

Tester la compatibilité et l'adhérence au préalable sur une zone peu visible.

MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :



- Le support doit être poncé, parfaitement propre, sec, sans rouille, sans poussière ni graisse.
- Enlever les anciennes couches écaillées ou cassantes si nécessaire.

Pulvérisation :



- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes. Faire un essai de pulvérisation (par ex. sur du carton).
- Appliquer 2 à 3 couches en croisant, à une distance de pulvérisation d'environ 25 cm.
- Laisser évaporer entre les passages.

Temps de séchage :



- Sec au toucher : après env. 10 min
- Manipulable : après env. 15 min
- Recouvrable : après env. 15 min
- Ponçable : après env. 20 min

Étapes suivantes :




- Peut être recouvert à tout moment avec lui-même.
- Ponçage humide ou à sec possible après env. 20 min.
- Application « mouillé sur mouillé » possible après env. 15 min.

Fin de travail :



- Après l'application, retourner l'aérosol et pulvériser jusqu'à ce que la buse soit vide pour éviter que la peinture ne sèche dans la valve.

Rendement :



- 400 ml couvrent environ 2,0 m²
- Selon le support, la teinte et l'épaisseur de couche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Étiquetage : voir fiche de données de sécurité

Ces informations sont données en toute bonne foi et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont pour but d'informer sur nos produits et leurs possibilités d'utilisation. Elles ne constituent pas une garantie de propriétés spécifiques ni d'aptitude à un usage particulier. L'utilisation et l'application échappant à notre contrôle, elles relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Des essais préalables doivent être effectués.

Les avertissements figurant sur les étiquettes des produits doivent être respectés. Les éventuels droits de propriété industrielle doivent être pris en compte.